

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : D06M 15/17, A63B 51/02	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/40228 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 30. Oktober 1997 (30.10.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/01919 (22) Internationales Anmeldedatum: 17. April 1997 (17.04.97) (30) Prioritätsdaten: 196 15 945.8 22. April 1996 (22.04.96) DE 196 25 697.6 27. Juni 1996 (27.06.96) DE (71)(72) Anmelder und Erfinder: LÜTHY, Helmut [DE/DE]; Baumgartenstrasse 23, D-68623 Lampertheim (DE). DÖRFER, Artur [DE/DE]; Haydnstrasse 13, D-69469 Weinheim (DE). (74) Anwalt: GRUSSDORF, Jürgen; Zellentin & Partner, Rubensstrasse 30, D-67061 Ludwigshafen (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CA, CN, CZ, HU, IL, JP, KR, LT, LV, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, US, eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
(54) Title: COATING AGENT FOR STRINGED RACKETS (54) Bezeichnung: BESCHICHTUNGSMITTEL FÜR SCHLÄGER MIT SAITENBESPANNUNG (57) Abstract A coating agent for stringed rackets consists of a solution of a recent or fossil resin in a concentration of 1-50 % in a low-boiling organic solvent. (57) Zusammenfassung Die vorliegende Erfindung betrifft ein Beschichtungsmittel für Schläger mit Saitenbespannung, bestehend aus einer Lösung eines rezenten oder fossilen Harzes in einer Konzentration von 1-50 % in einem niedrigsiedenden organischen Lösemittel.		

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Boenien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauritanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Beschichtungsmittel für Schläger mit Saitenbespannung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein neues Beschichtungsmittel für Tennis-, Squash- oder Badmintonschläger, welches in der Lage ist, die Ballführung durch den Schläger zu verbessern.

Schläger mit Saitenbespannung, wie z.B. Tennis-, Squash- oder Badmintonschläger, im folgenden "Tennisschläger" genannt, werden üblicherweise mit Längs- und Quersaiten bespannt, welche sich in einem rechten Winkel kreuzen, wobei das Material der Saite, seine Elastizität und die Spannkraft wesentlich für die Spieleigenschaften sind. Die ursprünglich verwendeten Darmsaiten werden insbesondere im Breitensport heute zunehmend durch Kunststoffsaiten ersetzt, da sie wesentlich einfacher und preiswerter herzustellen sind. Die Kunststoffsaiten haben jedoch eine vergleichsweise wesentlich glattere Oberfläche, so daß die Ballführung weniger gut ist. Sowohl bei Darmsaiten als auch bei Kunststoffsaiten führen Schläge, die mit einem Spinn oder Drall geschlagen werden, zu einem Seitwärtsdruck auf die Längssaiten, so daß diese sich aus ihrer Lage verschieben, wodurch sich die Federungseigenschaften der Bespannung verändern und die Ballführung nicht mehr präzise ist. Da die einmal verschobenen Saiten nur selten durch entsprechende Gegenkräften bei späteren Schlägen wieder ausgeglichen werden, kann der Spieler erst nach Beendigung des Schlagwechsels die Bespannung wieder einrichten und somit die idealen Schlagverhältnisse wieder herstellen.

Es stellte sich daher die Aufgabe, eine Möglichkeit zu finden, die einerseits die Ballführung durch den Schläger verbessert und andererseits eine Verschiebung der Saiten durch Schläge mit einem Drall zu verhindern.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Hauptansprüche gelöst und durch die der Unteransprüche verbessert.

Erfindungsgemäß werden die Saiten des Schlägers, insbesondere in dem für die Ballführung besonders wichtigen zentralen Bereich, dünn mit einer Lösung eines rezenten oder fossilen Harzes beschichtet und das Lösemittel verdunstet. Der

zurückbleibende, sehr dünne Film bewirkt eine bessere Haftung der Saiten aneinander, so daß diese durch Querkräfte nicht so leicht aus ihrer Lage gebracht werden, d.h. bei einem Ball mit Spinn nicht verrutschen. Weiterhin wird auch der Kontakt zwischen Saite und zu schlagendem Ball verstärkt, so daß der Ball besser geführt wird und damit eine präzisere Schlagtechnik erlaubt.

Als Harz hat sich insbesondere Kolophonium bewährt, welches als Destillationsrückstand des Balsams aus Nadelhölzern gewonnen wird und in der Technik zur Herstellung von Lacken, Anstrichen, Druckfarben, Seifen, Klebstoffen, als Flußmittel beim Löten, zum Bestreichen von Geigenbögen etc. verwendet wird. Kolophonium ist in vielen organischen Lösungsmitteln löslich. Für den erfindungsgemäßen Zweck kommen als Lösungsmittel alle leicht flüchtigen Lösungsmittel in Frage. Da beim Besprühen der Schläger das verdampfende Lösungsmittel teilweise eingeatmet werden könnte, sollte das Lösemittel möglichst gesundheitlich verträglich sein. Ethanol, Isopropanol, Aceton, Methylethylketon und Essigsäureethylester werden daher besonders bevorzugt.

Anstelle von Kolophonium lassen sich auch andere rezente oder fossile Harze einsetzen, die in den Eigenschaften wie Härte, Schmelz- und Erweichungseigenschaften, Löslichkeit dem Kolophonium ähnlich sind. Kanadabalsam, Perubalsam oder Japanlack seien als Beispiele von Baumharzen, Schellack als wichtigstes Harz tierischen Ursprungs, und Montanharz bzw. Montanwachs als fossile Harze genannt.

Als vorteilhaft hat sich erwiesen, den Erweichungspunkt des Kolophoniums von 70 - 80°C, z. B. durch Derivatisierung oder Zusatz von ungesättigten Verbindungen wie Maleinsäure oder Fumarsäure, zu erhöhen, wodurch der nach dem Abdunsten des Lösungsmittels verbleibende Film schneller ein "trockenes" Gefühl vermittelt (vgl. Römppps Chemie-Lexikon, 9. Aufl., S. 2305 - 2306).

Die verwendeten Harze werden als 1-50%ige, vorzugsweise 2 - 20%ige, Lösung (g/ml) eingesetzt, wobei etwa 2-5 %ige Lösungen zum Sprühen bevorzugt sind. Konzentrierte Lösungen haben den Nachteil, daß ihre Viskosität zu groß wird und auch die aufzutragende Menge der Lösung zu gering wird, um eine gleichmäßige

Verteilung des Harzes über die Oberfläche der Saite zu erlauben. Zu niedere Konzentrationen haben den Nachteil, daß zu große Mengen der Lösung aufgetragen werden müssen, so daß große Mengen Lösemittel überflüssig verdampft werden. Der bevorzugte Bereich zwischen etwa 2 und 5 % hat sich als besonders günstiger Kompromiß zwischen beiden Grenzwerten erwiesen.

Die erfindungsgemäße Lösung wird bevorzugt als Spray aufgetragen, wobei die Applikation in einer Druckflasche möglich ist, aus Umweltgründen jedoch ein in der Kosmetik üblicher Pumpmechanismus, welcher einen Luftstrahl als Transportmedium verwendet, bevorzugt wird.

Erfindungsgemäß werden die Schläger einmal gründlich mit der erfindungsgemäßen Sprayflüssigkeit eingesprüht, wozu 0,5 bis 1 cm³ einer 4-5 %igen Lösung genügen und später der im Spiel auftretende Abrieb des Harzes durch Nachsprühen mit 0,1-0,5 ml einer Lösung in den notwendigen Abständen ersetzt.

Obwohl das Aufsprühen der erfindungsgemäßen Lösungen besonders einfach ggf. auch auf dem Spielfeld durchgeführt werden kann, ist es natürlich auch möglich, eine entsprechend konzentrierte Lösung mittels eines Pinsels direkt auf die Saiten aufzubringen oder diese vor dem Bespannen des Schlägers in die Lösung zu tauchen und so zu imprägnieren. Da ein gleichmäßiger erster Auftrag dabei das Aufbringen größerer Mengen Kolophonium erfordert, sind Konzentrationen von 5 - 20 % in diesem Fall bevorzugt. Diese Auftragstechnik ist insbesondere beim Vorpräparieren der Schläger sinnvoll, da dabei nicht unnütz Harz an den Saiten "vorbeigesprüht" wird.

Ein Zusatz von Fumarsäure und/oder Maleinsäure hat sich dabei als besonders vorteilhaft erwiesen, da nicht nur der Erweichungspunkt des Harzes dadurch erhöht wird, was die Oberfläche der beschichteten Saiten trockener (weniger klebrig) erscheinen läßt, sondern auch die Lösungen konzentrierter, z. B. bis 50 % (g/ml), angesetzt werden können.

Patentansprüche

1. Beschichtungsmittel für Schläger mit Saitenbespannung, bestehend aus einer Lösung eines rezenten oder fossilen Harzes in einer Konzentration von 1-50 % (g/ml) in einem niedrigsiedenden organischen Lösemittel.
2. Beschichtungsmittel gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Harz Kolophonium verwendet wird.
3. Beschichtungsmittel gemäß Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Kolophonium derivatisiert oder mit Fumarsäure oder Maleinsäure versetzt ist.
4. Beschichtungsmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Mittel als Spray vorliegt, wobei das Harz eine Konzentration von 2-5 % hat.
5. Beschichtungsmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Mittel zum Einstreichen oder Tauchen der Saiten bestimmt ist und das Harz eine Konzentration von 5 - 20 % (g/ml) hat.
6. Beschichtungsmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Lösemittel Ethanol, Isopropanol, Aceton, Methylethylketon oder Essigsäureethylester verwendet wird.
7. Verwendung eines Beschichtungsmittels bestehend aus einem rezenten oder fossilen Harz und einem organischen Lösungsmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, zum Überziehen von Saiten von Tennis- oder Badmintonschlägern, wobei der Schläger mit 0,4-1 cm³ des Mittels beaufschlagt wird.
8. Verfahren zum Beschichten von Tennisschlägern oder Badmintonschlägern mit einem Mittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß man die Lösung mittels eines Pinsels aufstreicht oder als Spray aufsprüht und trocknet.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No
PCT/EP 97/01919

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 D06M15/17 A63B51/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 D06M A63B D07B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 1 460 665 A (EEDSON F. GALLAUDET) 3 July 1923 see the whole document ---	1,5,7
X	DE 508 947 C (THE DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED) 18 September 1930 see the whole document ---	1,5
A	FR 923 658 A (SOCIETE RHODIACETA) 15 July 1947 see the whole document ---	1,2
A	GB 732 535 A (ASHAWAY LINE AND TWINE MANUFACTURING COMPANY) 29 June 1955 see the whole document ---	1
A	DE 396 088 C (NIKOLAUS BAN) 25 March 1923 see the whole document ---	1
-/--		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- * "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- * "E" earlier document but published on or after the international filing date
- * "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- * "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- * "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- * "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- * "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- * "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- * "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 July 1997

Date of mailing of the international search report

07.08.97

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Blas, V

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat. Pat. Application No.

PCT/EP 97/01919

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 049 368 A (DYNAMIT NOBEL AG) 14 April 1982 see the whole document ---	1-8
A	EP 0 025 461 A (KUPFERDRAHT ISOLIERWERK AG) 25 March 1981 see the whole document ---	1-8
A	DE 33 35 522 A (SCHULER JAKOB) 11 April 1985 -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 97/01919

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 1460665 A	03-07-23	NONE	
DE 508947 C		NONE	
FR 923658 A	01-08-47	BE 469350 A	
GB 732535 A		NONE	
DE 396088 C		NONE	
EP 0049368 A	14-04-82	DE 3037457 A	15-04-82
		AT 3948 T	15-07-83
		AU 7438181 A	08-04-82
		JP 57089611 A	04-06-82
		SU 1082312 A	23-03-84
		US 4382358 A	10-05-83
EP 0025461 A	25-03-81	AT 4734 T	15-10-83
		CA 1134598 A	02-11-82
		US 4438293 A	20-03-84
		US 4650715 A	17-03-87
DE 3335522 A	11-04-85	US 4563218 A	07-01-86

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/01919

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 D06M15/17 A63B51/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationsymbole)

IPK 6 D06M A63B D07B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 1 460 665 A (EEDSON F. GALLAUDET) 3.Juli 1923 siehe das ganze Dokument ---	1,5,7
X	DE 508 947 C (THE DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED) 18.September 1930 siehe das ganze Dokument ---	1,5
A	FR 923 658 A (SOCIETE RHODIACETA) 15.Juli 1947 siehe das ganze Dokument ---	1,2
A	GB 732 535 A (ASHAWAY LINE AND TWINE MANUFACTURING COMPANY) 29.Juni 1955 siehe das ganze Dokument ---	1
A	DE 396 088 C (NIKOLAUS BAN) 25.März 1923 siehe das ganze Dokument ---	1
-/-		

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"A" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30.Juli 1997

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

07.08.97

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Blas, V

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internales Aktenzeichen

PCT/EP 97/01919

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 049 368 A (DYNAMIT NOBEL AG) 14.April 1982 siehe das ganze Dokument ---	1-8
A	EP 0 025 461 A (KUPFERDRAHT ISOLIERWERK AG) 25.März 1981 siehe das ganze Dokument ---	1-8
A	DE 33 35 522 A (SCHULER JAKOB) 11.April 1985 -----	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationale Aktenzeichen

PCT/EP 97/01919

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 1460665 A	03-07-23	KEINE	
DE 508947 C		KEINE	
FR 923658 A	01-08-47	BE 469350 A	
GB 732535 A		KEINE	
DE 396088 C		KEINE	
EP 0049368 A	14-04-82	DE 3037457 A	15-04-82
		AT 3948 T	15-07-83
		AU 7438181 A	08-04-82
		JP 57089611 A	04-06-82
		SU 1082312 A	23-03-84
		US 4382358 A	10-05-83
EP 0025461 A	25-03-81	AT 4734 T	15-10-83
		CA 1134598 A	02-11-82
		US 4438293 A	20-03-84
		US 4650715 A	17-03-87
DE 3335522 A	11-04-85	US 4563218 A	07-01-86